

LE DEUX-EN-UN

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005
Famille 3 - Classe 2



ENDUIT POLYVALENT INTÉRIEUR - EN POUDRE



“
**NOTRE ENDUIT
INTÉRIEUR
LE PLUS
POLYVALENT**
”

PARTICULARITÉS

- + EXCELLENTE ADHÉRENCE
- + UN SEUL ENDUIT POUR :
 - ↳ REBOUCHER
 - ↳ RAGRÉER
 - ↳ LISSER
- + PÂTE ONCTUEUSE ET FACILE À TRAVAILLER
- + REBOUCHE JUSQU'À 20mm
- + NE COLLE PAS À L'OUTIL

SURFACES IDÉALES D'ADHÉSION

- PLÂTRE ET CARREAUX DE PLÂTRE
- PLAQUE DE PLÂTRE CARTONNÉE
- BRIQUES
- PARPAINGS
- BÉTON

- REBOUCHE** jusqu'à 20mm.
- ÉGALISE** avant peinture.
- LISSE** en finition.



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00
commande@bemr.net



ENDUIT POLYVALENT INTÉRIEUR - EN POUDRE

SIM "LE DEUX-EN-UN" est un enduit polyvalent qui vous permet de reboucher, ragréer, lisser avec un seul produit. Sa pâte onctueuse est facile à travailler et ne colle pas à l'outil. C'est un enduit de couleur blanche à base de plâtre, de charges naturelles et d'éthers cellulosiques spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES

TEINTE	Blanc.
DILUTION	Eau.
GRANULOMÉTRIE	Moins de 200µm.
INCOMPATIBILITÉ	Température < 5°C ou tout support gelé.
CONSERVATION	1 an dans l'emballage d'origine et fermé à l'abri du gel et de l'humidité.



PRÉPARATION

- 1 Prévoir la quantité de SIM "LE DEUX-EN-UN" nécessaire pour votre application.
- 2

PRÉPARATION POUR LISSAGE	RAGRÉAGE OU REBOUCHAGE
0.55L D'EAU pour 1KG D'ENDUIT	0.50L D'EAU pour 1KG D'ENDUIT
Utilisation : 2h maximum	Utilisation : 1h30 maximum
- 3 Rajouter lentement la poudre, tout en mélangeant, jusqu'à obtenir une pâte bien homogène.

APPLICATION

Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1)

- 1 Effectuer un ponçage si application sur une ancienne peinture.
- 2 Appliquer au **COUTEAU** ou à la **LAME À ENDUIRE**.
- 3 Lisser en finition.

CONDITIONNEMENT

SAC DE 5KG SAC DE 20KG
SEAU DE 10KG

VOTRE DISTRIBUTEUR

