

# LE PRÊT À LISSER

## ENDUIT DE FINITION - EN PÂTE



**RÉSULTAT  
PARFAITEMENT  
LISSE ET SOIGNÉ  
EN INTÉRIEUR**

### PARTICULARITÉS

- + TRÈS GARNISSANT
- + NE COULE PAS
- + PAS DE GÂCHAGE
- + PRÊT À L'EMPLOI
- + RECOUVRABLE PAR TOUT TYPE DE PEINTURES INTÉRIEURES
- + APPLICATION JUSQU'À 3mm SANS FISSURATION SUR PLAQUE DE PLÂTRE
- + EXCELLENTE ADHÉRENCE
- + FACILE À PONCER
- + PAS DE PERTE

### SURFACES IDÉALES D'ADHÉSION

- PLÂTRE - CARREAUX DE PLÂTRE
- PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉES
- ANCIENNES PEINTURES MATES ABSORBANTES
- SUPPORTS À FAIBLE RELIEF
- CIMENT
- ENDUIT

**ÉGALISE** les supports.

**PERMET** une finition parfaite.



**PRÊT À  
L'EMPLOI**



**ASPECT TRÈS  
BLANC**



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes  
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00  
commande@bemr.net

**B.E.M.R.**  
www.bemr.net

# LE PRÊT À LISSER

## ENDUIT DE FINITION - EN PÂTE



SIM "LE PRÊT À LISSER" possède une excellente adhérence. Il confère une finition parfaitement lisse à vos travaux et est recouvrable par tout type de peinture.

### CARACTÉRISTIQUES

TEINTE	Blanc.
DILUTION	Eau.
PH	8 à 9.
QUALITÉ	Intérieur.
GRANULOMÉTRIE	Maxi 100µm.
RECOUVRABLE	2 à 12h selon l'épaisseur et l'absorption du support.
CONSOMMATION	1.6Kg d'enduit par m <sup>2</sup> et mm d'épaisseur.
COMPOSITION	Liant acrylique, charges, additifs, eau.



### APPLICATION

- 1 Vérifier que votre support soit sain et sec avant l'application de l'enduit. (conformément à la norme NF P 74.201- DTU 59.1).
- 2 Appliquer le produit avec une LISSEUSE ou une LAME À ENDUIRE.
- 3 Lisser soigneusement.

### AVERTISSEMENTS

- ✘ Ne pas appliquer à une température < à 5°C et à un taux d'humidité supérieur à 65%.
- ✘ Ne pas appliquer sur surface humide.
- ✘ Ne pas appliquer plus de 3mm par couche.

### CONDITIONNEMENT

POT DE 1,5KG      SEAU DE 10KG  
SEAU DE 5KG

### VOTRE DISTRIBUTEUR



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes  
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00  
commande@bemr.net

**B.E.M.R.**  
www.bemr.net